



DICOPAINT



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

GALVADOUR

1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Galvadour® es un recubrimiento anticorrosivo formulado con zinc que otorga protección a metales ferrosos contra la oxidación; creando una película-barrera de sacrificio entre el metal y el ambiente. Elaborado con polímeros acrílicos estirenado y pigmentos reforzados con aditivos de gran calidad

USOS RECOMENDADOS

Recubre y protege a toda clase de estructura (metal, aluminio, galvanizado, acero, inox, vidrio, pvc, cerámica). Se recomienda su aplicación en estructuras de hierro en ambientes industriales o de humedad alta.

Otorga a la superficie un aspecto metálico indicado para usarse en estructuras desgastadas y corroídas; protegiéndolas contra la oxidación.

COLOR

- Gris
- Negro
- Rojo óxido

TIPO

Acrílico estirenado

ACABADO:

Semi brillante



AV. Rumichaca S26B-113 y Cusubamba
AV. Maldonado S158-170 y Transversal 5
AV. Rio Napo y Juan Quinde / Barrio Miranda



099 850 5860



info@dicopaint.com



www.dicopaint.com



DICOPAINT



PROPIEDADES. -

- Excelente adherencia
- Resistencia química
- Protección contra la corrosión
- Gran poder cubriente
- Facilidad de aplicación
- Excelente resistencia al impacto.
- Gran durabilidad
- Protección contra luz ultravioleta.

2.- INFORMACIÓN TÉCNICA

Parámetros	Método de ensayo	Unidad	Rango
Color	NTE INEN 1538	= Std	De acuerdo a carta de colores
Brillo (ángulo a 60°)	NTE INEN 1003	Semi brillante	63.6
Densidad (20°C)	NTE INEN 1009 o ASTM D 1475	g/ ml	1.13-1.17
Viscosidad (25°C)	NTE INEN 1013 o ASTM D 562	U. Krebs	120-125
Sólidos por peso	NTE INEN 1024 o ASTM D 1644	%	50-60



AV. Rumichaca S26B-113 y Cusubamba
AV. Maldonado S158-170 y Transversal 5
AV. Rio Napo y Juan Quinde / Barrio Miranda



099 850 5860



info@dicopaint.com



www.dicopaint.com



DICOPAINT



3.- CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El producto tiene un acabado de semi brillante. Ofrece alta duración y mucha resistencia a la corrosión provocada por ambientes húmedos, sin degradación de las propiedades físicas. Alta resistencia física al rayado.

EN RELACION AL MEDIO AMBIENTE: No contiene plomo.

4.- DATOS DE APLICACIÓN:

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante.
- Se puede aplicar sobre cualquier superficie corroída sin necesidad de un tratamiento previo a la superficie.

TIEMPO DE SECADO

ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO:

Espesor de película húmeda: 10.0 mils

Espesor de película seca: 8.0 mils.

RENDIMIENTO:

El rendimiento teórico de 7 m² por litro a 8 mils de espesor seco, dependiendo de las condiciones de la superficie:

LAVADO Y EQUIPO DE ASEO

El equipo de aplicación limpiar con agua una vez concluida la aplicación.



AV. Rumichaca S26B-113 y Cusubamba
AV. Maldonado S158-170 y Transversal 5
AV. Rio Napo y Juan Quinde / Barrio Miranda



099 850 5860



info@dicopaint.com



www.dicopaint.com



DICOPAINT



5.- MANEJO DEL PRODUCTO. –

INFLAMABILIDAD.

Producto base agua



Salud:1 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0

ALMACENAMIENTO. - En envase cerrado entre 5°C y 35°C bajo techo.



AV. Rumichaca S26B-113 y Cusubamba
AV. Maldonado S158-170 y Transversal 5
AV. Rio Napo y Juan Quinde / Barrio Miranda



099 850 5860



info@dicopaint.com



www.dicopaint.com



DICOPAINT



CUIDADOS ESPECIALES. - Mantener los envases en lugares frescos y secos, bajo condiciones óptimas de humedad y temperatura herméticamente cerrados. Evitar el contacto con la piel, en caso de contacto ocasional lavar el área afectada con abundante agua, si se ingirió accidentalmente no inducir al vómito y buscar inmediatamente atención médica, en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y consultar con un médico.

MANTENER ENVASES BIEN CERRADOS Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Consultar la Hoja de Seguridad del Producto.

6.- PRESENTACION DEL ENVASE (METÁLICO). -

Litro: 0,946 litros

Galón: 3,785 litros

7.- IMPORTANTE. -

ADVERTENCIA LEGAL. -

Toda la información y datos contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados sin el consentimiento por escrito de Pinturas PRODUTEKN.

NOTA. -

Pinturas PRODUTEKN no se hace responsable por el uso o manejo de este producto en una aplicación distinta a la recomendada.

Cualquier cambio o adición al producto o método de aplicación diferente al indicado es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido hacerlo.

Si desea información adicional escribanos a pinturasprodutekn@yahoo.com o llamar 02 269 5056 / 02 365 2578

Última revisión: 05/12/2023

Revisado por: Técnico de investigación y desarrollo.

Ing. Rommel Zumárraga



AV. Rumichaca S26B-113 y Cusubamba
AV. Maldonado S158-170 y Transversal 5
AV. Río Napo y Juan Quinde / Barrio Miranda



099 850 5860



info@dicopaint.com



www.dicopaint.com